

Caparol Akkordspachtel finish

Белая тонкая акриловая шпатлевка для внутренних работ, готовая к применению.

Описание продукта

Область применения	Предназначена для финишного шпатлевания большинства видов поверхности стен и потолков внутри сухих помещений (гипсокартон, гипсовые плиты, бетон, штукатурки). Подходит для ручного и механического нанесения. Caparol Akkordspachtel finish не подходит для применения во помещениях с усиленной нагрузкой влагой, таких как производственные помещения пищевой промышленности, сауны, бассейны и подобные помещения.
Свойства	■ Водоразбавимая ■ Экологичная, обладает очень слабым запахом ■ Высыхание без усадки в слоях 0-2 мм ■ Шлифуется после высыхания, а также мокрым фильцеванием ■ Паропроницаемая ■ Поддатлива при нанесении (вытягивании) и разравнивании, вытягивается в «ноль» ■ Рекомендуемая толщина слоя 1,5 мм
Связующее	водная дисперсия акрилового полимера
Упаковка	масса нетто: 25 кг
Цвет	белый
Степень глянца	матовая
Хранение	в упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °C
Дополнительные продукты	CapaSol Tiefgrund

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими. При подготовке основания и выполнении малярных работ следует учитывать требования СП 1.03.01-2019 (Строительные Правила Республики Беларусь).
Подготовка подложки	Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую, пористую, штукатурную, гипсовую поверхность закрепить грунтовкой CapaSol Tiefgrund. В случае нанесения шпатлевки на окрашенную поверхность, поверхность необходимо сначала вымыть и обезжирить. Поверхность должна высохнуть перед шпатлеванием. Глянцевые поверхности предварительно зашлифовать до матового состояния, удалить пыль и при необходимости загрунтовать. Для грунтования старых лакокрасочных покрытий рекомендуется применять пигментированные грунтовки Haftgrund EG, Capagrund Universal.



Техническая информация CP712-BY NOE

Метод нанесения	Шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish перед применением тщательно перемешать и нанести спомощью стального нержавеющей гладильного шпателя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом. При механическом нанесении шпатлевка наносится аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями. На пистолетах Airless необходимо удалить все фильтры. Распылитель 0,035-0,043", давление: ок. 150-180 бар. Подача: не менее 6 л/мин. Для шпатлевочных масс необходимо использовать специальные безвоздушные пистолеты с высокой пропускающей способностью, рекомендуемые производителем. Чтобы достичь оптимального нанесения с помощью безвоздушного пистолета, температура материала при нанесении должна быть мин. +10 °C. На слабо впитывающих основаниях в шпатлевочном слое могут возникать пузырьки воздуха. После короткого времени повторным сглаживанием они удаляются. Момент сглаживания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. Если пузырьки возникают снова, повторить сглаживание немного позже еще раз. На фактурных, структурированных основаниях обычно потребуется повторное шпатлевание. При обработке шпатлевочных масс на основе сухих гипсовых составов из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание, образование пузырей, отслаивание. Что бы этого избежать, следует загрунтовать гипсовый слой (грунтовки: CapaSol Tiefgrund, OptiSilan) и обеспечить достаточное проветривание для высыхания.
Структура покрытия	Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol Akkordspachtel finish, после полного высыхания можно окрашивать водно-дисперсионными красками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластичными декоративными материалами, обоями, клеями или для обеспылевания рекомендуется грунтование с помощью CapaSol Tiefgrund, а перед нанесением готовых камушковых штукатурок - Caparol Putzgrund. Учитывайте техническую информацию на соответствующий отделочный материал.
Расход	примерно 1600-1800 г/м ² на 1 мм толщины слоя. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Условия применения	Температура нанесения – не менее +5 °C
Сушка/время сушки	около 12-24 часов, в зависимости от температуры, толщины слоя и относительной влажности воздуха. При низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается.
Чистка инструментов	сразу после использования вымыть водой с мылом.

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.
Утилизация	утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.
Декларация состава	дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители, добавки. Адрес производства- см. на упаковке. Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Польша: Zakład Produkcyjny, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów Беларусь: 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация CP712-BY NOE · состояние на: апреля 2020 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by