

Capatect Warmputz

(Капатект Вармпутц)

Минеральная легкая теплоизоляционная штукатурка для наружных и внутренних работ

Описание продукта

Область применения

Минеральная легкая теплоизоляционная штукатурка Capatect Warmputz (Капатект Вармпутц) предназначена для оштукатуривания минеральных поверхностей: блоков из ячеистого бетона (в том числе газосиликатных) и керамзитобетонных блоков, кладки из кирпича, цементных и цементно-известковых штукатурок. Рекомендуется для выравнивания неровностей как внутри, так и снаружи зданий.

Свойства

- стойкая к усадочным трещинам
- удобная в нанесении
- пластичная
- водостойкая
- высокая паропроницаемость
- низкий расход
- не требует армирования на однородных поверхностях
- легкая штукатурная смесь по СТБ 1307

Упаковка

мешок 9 кг

Цвет

натурально-белый

Хранение

В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 12 мес.
Дата производства напечатана на упаковке.

Технические параметры

- коэффициент паропроницаемости: не менее 0,1 мг/(м·ч·Па)
- плотность раствора в проектном возрасте: D500 (500 кг/м³)
- марка прочности: M25
- морозостойкость: не менее 50 циклов (F50)
- коэффициент теплопроводности: не более 0,1 Вт/м·°C

Применение

Подходящие подложки

пористый бетон, полнотелый и пустотелый кирпич, легкий пористый кирпич с изолирующими свойствами, легкий бетон (газосиликат, керамзитобетон, пенобетон) с пористым заполнителем.

Подготовка подложки

Поверхность должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Загрязнения и продукты, обладающие разделяющими свойствами (например, формовочное масло) нужно удалить. При необходимости, перед нанесением смочить поверхность водой.
Штукатурка рекомендуется для выравнивания стен, выполненных из стеновых материалов (ячеистый бетон, пористый легкий кирпич, пенобетон, керамзитобетон, газосиликат), а также для выравнивания стен из кирпича.



Подготовка материала	Содержимое упаковки 9 кг высыпать в емкость с 4,0 – 5,0 литрами чистой, холодной воды и мешать медленно вращающейся мешалкой (прим. 400 оборотов/мин) до получения однородной массы. Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимости отрегулировать консистенцию добавлением небольшого количества воды. В зависимости от погодных условий время применения составляет около 1,5-2 часов. Начинаящий застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова. При механизированном нанесении подача воды регулируется в зависимости от типа агрегата и определяется методом, рекомендуемым в инструкции на оборудование.
Метод нанесения	Раствор наносится на подготовленное основание при помощи металлической терки или шпателя с последующим заглаживанием либо механизированным способом. Рекомендуется нанесение выравнивающего слоя по маякам. При ручном способе вначале нанести тонкий слой втирающими движениями для увеличения прочности сцепления с основанием. Сразу после этого выполнить нанесение выравнивающего слоя методом «мокрое по мокрому». Толщина слоя за одно нанесение 5-30 мм. Допускается нанесение нескольких слоев с целью получения проектной толщины слоя. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего и не ранее чем через 8 часов. Через 8-12 часов после нанесения штукатурки маяки удалить, места их расположения заполнить этим же составом. Для получения финишного декоративного покрытия с фактурой «камешек» штукатурку Capatext Warmputz необходимо через 8-12 часов после нанесения предыдущего слоя нанести повторно слоем 3...5 мм и затереть круговыми движениями с помощью соответствующей терки (например, паролоновой). В зависимости от температуры и влажности воздуха время применения (время жизни) свежего раствора составляет около 2 часов. Начинаящий застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова. Пример оборудования для механизированного нанесения ■ Смеситель непрерывного действия, например, inoMIX F51 или m-tec D10. ■ Шнековые растворные насосы, например, m-tec P 25 B. ■ Штукатурные смесительные станции, например, InoCOMB Maxi power или PFT G4. Пример оснащения штукатурных станций Подающие шланги: пусковые шланги – внутренний Ø 35 мм; концевой шланг – внутренний Ø 25 мм Расстояние подачи/высота: максимальное расстояние подачи раствора 30 м; максимальная высота подачи раствора 20 м (зависит от температуры) Распылитель: сопло Ø 8–12 мм Перед началом эксплуатации предварительно промойте подающие шланги. Необходимо соблюдать инструкцию производителя на конкретное оборудование при выполнении работ.
Расход	около 0,45 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.
Условия применения	Во время нанесения и твердения температура воздуха и поверхности не должна опускаться ниже + 5 °C. Не наносить при сильном ветре, дожде и прямых солнечных лучах. Для защиты свежештукатуренной поверхности можно использовать тенты или сетки. В случае внутренних работ при нанесении и высыхании избегать сквозняков, и обеспечить достаточную вентиляцию помещений.
Сушка/время сушки	При 20 °C и относительной влажности 65 % слой штукатурки высыхает примерно через 24 часа. Штукатурный состав полностью высыхает, допускает нагрузку и нанесение окрасочного слоя минимум через 7 дней. В холодное время или при высокой влажности воздуха время высыхания может заметно увеличиваться.
Чистка инструментов	Инструменты сразу после применения промыть водой.

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему упаковку. Полную информацию о продукте читайте в технической информации.
Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.
Декларация состава	Смесь минеральных вяжущих (цемент, известь), минеральные наполнители, модифицирующие добавки.
Техническая консультация	Иностранное унитарное предприятие «Диском»: г. Брест, 224004 Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, факс: +375 162 55 97 18, e-mail: info@caparol.by, www.caparol.by.



Техническая информация 171/BY - состояние на: марта 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by