



Alpina Кухня и Ванная

Шелковисто-матовая интерьерная краска для интерьеров в помещениях с повышенной влажностью.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5л; 5л;
База 3: 2,35л;

Назначение:

шелковисто-матовая специальная водно-дисперсионная краска для помещений с повышенной влажностью. Краска стойкая к загрязнению, влажности- предотвращает появление плесени и грибка. Покрытие обладает очень хорошей способностью к очистке.

Свойства:

- Защищает от плесени и грибов
- Отлично очищается
- 1-ый класс влажного истирания (СТБ EN 13 300)
- Устойчива к интенсивным нагрузкам
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпатлевки и краски
- гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
- обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную специальными колорантами для ручной колеровки. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3, заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, через 8 часов можно наносить следующий слой краски. Полное формирование покрытия завершается через 2-3 недели после нанесения материала.

При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью. Перед использованием краску тщательно перемешать.

Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.

База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколеравав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

Расход:

5 литров хватает приблизительно на 42м² (ок. 80мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

грунтовки Alpina (Alpina EXPERT) согласно инструкциям по их применению. Необходимость дополнительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

Промежуточное покрытие:

Alpina Кухня и Ванная, разбавленная не более чем на 5% (по объему) воды.

Финишное покрытие:

Alpina Кухня и Ванная без разбавления.

Состав:

акриловая дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Alpina Кухня и Ванная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT). Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) два раза (мокрое по мокрому).

Влагостойкий гипсокартон и дисперсионные шпатлевки:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифовки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

Керамическая или облицовочная кладка, бетон:

Подложки с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Кухня и Ванная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Кухня и Ванная** разбавленной максимум 5 % воды. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить и загрунтовать **грунтовками Alpina (Alpina EXPERT)**.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Загрунтовать **грунтовками Alpina (Alpina EXPERT)**. Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная**.

При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать материалом Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции, При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей и глазами немедленно промойте тщательно водой. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача и показать упаковку или этикетку, так как возможно нарушение деятельности флоры кишечника. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструмента: сразу после использования помыть водой с мылом.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация по состоянию на март 2025 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

ООО "Дискон", 224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин
тел.: +375 162 301370 ; e-mail: info@alpina-farben.by