

Alpina Эластичная универсальная

Резиновая краска для всех поверхностей

Для фасадов, интерьеров, крыши, цоколя, окон и дверей, мебели
Красит штукатурку, бетон, кирпич, дерево, металл и пластик
Стойкая к трещинам, тянется как резина



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 12 кг, 3 кг, 1 кг
База 3: 10,5 кг, 2,6 кг

Назначение:

Чисто акрилатная водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ с высокой эластичностью и трещиностойкостью. Применяется для получения белых и цветных окрасочных покрытий с особой стойкостью цвета, защитой от воды и загрязнений, а также отличной способностью к мытью на большинстве строительных поверхностей и различных материалах. Используется для окраски фасадов, цоколей, скатной кровли, окон и дверей, заборов, стен и мебели в интерьерах. За счет высокой эластичности покрытие обладает хорошей адгезией к деформирующимся поверхностям типа дерева и металла. Низкая водопроницаемость, высокая механическая стойкость и гладкая полуматовая поверхность покрытия способствуют его высокой защите от естественного загрязнения и отличной стойкости к частому мытью и влажной очистке.

Свойства:

- Атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ
- Для окраски фасадов, крыши, цоколя, окон и дверей, мебели, стен и потолков в интерьерах
- Эластичная и трещиностойкая, пригодна для деформирующихся материалов типа дерева и оцинкованного металла
- Красит штукатурку, бетон, черепицу, дерево, металл, пластик, гипсокартон, ЦСП- и OSB-плиты, прочие подобные строительные материалы
- С очень хорошей цветостойкостью класса A BFS №26
- Водоотталкивающая и паропроницаемая, отвечает классам низкой водопроницаемости W₃ и средней паропроницаемости V₂ EN 1062-1
- Отлично моется и очищается за счет гладкой полуматовой поверхности и 1 класса стойкости к влажному истиранию EN 13300
- Водоразбавляемая, экологически безопасная

Подходящие типы оснований:

Цементно-известковые штукатурки, бетон, гипсокартон, кирпичная и каменная кладка, деревянные конструкции (окна, двери, мебель и т. п.), фанера, ЦСП- и OSB-плиты, обои, подготовленная оцинкованная сталь, пластик (жесткий ПВХ), скатная кровля из шифера, бетонной черепицы и оцинковки, дисперсионные штукатурки, шпатлевки, старые стабильные матовые краски и т. п. поверхности. Не пригодна для окраски строго горизонтальных оснований без уклона, подверженных статическому воздействию воды. Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая, База 3: прозрачная.

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом в системе Alpina ColorMix, а также вручную совместимыми неорганическими пигментами. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3, заколерованную в системе Alpina ColorMix. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Избегайте применения краски в одинаковых цветах из разных партий на одновременно просматриваемых плоскостях либо разделяйте ее применение на разные слои. Длительная стойкость цвета обеспечивается при колеровке преимущественно неорганическими пигментами.

Степень глянца:

Класс блеска покрытия: G₂ полуматовое согласно СТБ EN 1062 (EN ISO 2813)

Способ нанесения / Инструмент:

Перед использованием тщательно перемешать. Если продукт заколерован, необходимо пробным нанесением убедиться в соответствии цвета краски требуемому оттенку. Краска наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется наносить краску в 2 слоя. Во избежание заметных стыков окрашивайте поверхность методом "сырое по сырому".
Параметры нанесения краски безвоздушным напылением (airless):
форсунка 0,012" - 0,019" дюйма;
давление 100 - 160 bar.

После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания / Температура применения:

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.
Новое окрасочное покрытие достигает полной механической прочности как правило спустя около 3-х недель после его нанесения.

Расход:

При нанесении универсальным малярным валиком с ворсом ок. 13 мм по ровной и слабо впитывающей поверхности средний расход краски составляет: ок. 120-130 г/м² в 1 слой, ок. 210-230 г/м² в 2 слоя.
Ведро краски 12 кг позволяет 2 раза окрасить до 55 м² ровной и слабо впитывающей поверхности.
Неровности поверхности, ее высокая впитывающая способность, а также тип используемого инструмента (например, фасадный валик с длинным ворсом) и способ нанесения краски могут существенно влиять на увеличение ее расхода. Точный расход следует определять пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

грунтовка глубокого проникновения Alpina EXPERT Tiefgrund-Konzentrat

Промежуточное покрытие:

Alpina Эластичная Универсальная, разбавленная водой не более чем на 5 % по объему.

Финишное покрытие:

неразбавленная Alpina Эластичная универсальная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды по объему.

Состав:

чисто акрилатная дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы, пленочный консервант. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/с) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт содержит менее 15 г/л ЛОС.

Alpina Эластичная универсальная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Общие правила подготовки подложек:

Мох, водоросли, отслаивающиеся участки поверхности, отложения грязи и осыпающиеся фрагменты основания удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым и обладать достаточной несущей способностью, не содержать разделяющих веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т. п.). Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019.

Цементные и цементно-известковые штукатурки:

Новые цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Пористые, впитывающие штукатурки загрунтовать разбавленным с водой согласно инструкции раствором проникающей и укрепляющей грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Скатная кровля: бетонная черепица, шифер, оцинковка:

Бетонную черепицу и шифер очистить напорными струями воды от пыли, грязи, мха, водорослей и т. п. загрязнений, просушить и загрунтовать разбавленным с водой согласно инструкции раствором проникающей и укрепляющей грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat. Оцинкованную поверхность очистить водным аммиачным раствором (аммиачной водой) с шлифовкой поверхности во влажном состоянии искусственным флисом до тех пор, пока не будет образована легкая пена. Оставить её на 10 минут и затем повторно отшлифовать. Затем основательно промыть поверхность чистой водой и высушить. При наружном окрашивании оцинковки рекомендуется дополнительно загрунтовать основание адгезионной грунтовкой типа CapaSol Haftprimer Pro.

Гипсовые штукатурные и шпательные основания, лепнина:

Для грунтования черновых выравнивающих штукатурок и лепнины применяется проникающая и укрепляющая грунтовка Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat, разбавленная водой согласно инструкции производителя. Для грунтования финишных шпательных поверхностей рекомендуется применять проникающую и укрепляющую грунтовку Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat, разбавленную 1:5 с водой, или специальную грунтовку для гипсовых шпательных CapaSol Tiefgrund Pro, разбавленную 1:1 с водой. Необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) после грунтования вследствие избыточного нанесения грунтовок.

Поверхности с высолами, мхом, плесенью, водорослями:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat при наличии впитывающей способности основания. При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию окрасочного покрытия. Плесень и мох удалить механически, водой под давлением либо опаливанием с учетом соблюдения техники безопасности. Загрунтовать очищенную поверхность противогрибковым проникающим и укрепляющим грунтовочным составом Alpina EXPERT FungiStop Grund.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые окрасочные поверхности и эмалевые покрытия зашлифовать до матового состояния и обеспылить. Загрязненные и мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Эластичная Универсальная, разбавленной водой не более чем на 5 % по объему.

Рельефные или тисненные бумажные обои под окраску:

Покрывать без предварительной грунтовочной обработки.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Новые слабо впитывающие и гладкие бетонные основания окрашивать Alpina Эластичная универсальная без грунтования. Нормально или сильно впитывающие бетонные основания грунтовать разбавленным с водой согласно инструкции раствором проникающей и укрепляющей грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Цементно-стружечные и фиброцементные плиты:

Новые цементно-стружечные и фиброцементные плиты загрунтовать разбавленным с водой согласно инструкции раствором проникающей и укрепляющей грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat. При окраске высокощелочных цементно-стружечных плит также рекомендуется дополнительная грунтовочная обработка поверхности специальной пигментированной грунтовкой против известковых высолов типа CapaGrund Universal Pro.

Деревянные поверхности, OSB-плиты, фанера:

На новой древесине удалить засолки, например, обработкой нитротравабителем, отшлифовать поверхность в направлении волокон и обеспылить. На старой древесине удалить обветшалые слои до здорового слоя древесины. При необходимости, дефекты древесины шпательовать специализированными ремонтными составами. Влажность древесины твердых пород должна быть не более 12%, хвойных пород - не более 15%. Грунтование поверхности древесины производить краской Alpina Эластичная универсальная разбавленной 5 % воды по объему. OSB-плиты и фанеру рекомендуется окрашивать без предварительной грунтовочной обработки проникающими и укрепляющими грунтовками. Требуется просто обеспылить и обезжирить поверхность при необходимости. Для первого слоя окраски допускается разбавление Alpina Эластичная универсальная 5% воды по объему.

Твердый ПВХ, потолочные плитусы, молдинги и прочие пластиковые декоративные профили

Стандартные потолочные плитусы и декоративные молдинги окрашиваются без предварительной шлифовки и грунтования. Для прочих пластиковых поверхностей из твердого ПВХ требуется шлифовка и обеспыливание. Грунтовочное покрытие твердого ПВХ выполняется краской Alpina Эластичная Универсальная, разбавленной при необходимости водой не более чем на 5 % по объему, финишный слой краски наносится без разбавления. В случае наличия сомнений в адгезии рекомендуется пробное окрашивание на малом фрагменте поверхности с последующим тестом на отрыв окрасочного покрытия скотчем.

Штукатурные и бетонные основания с неровностями и дефектами:

Мелкие дефекты и неровности наружных минеральных оснований (до 3 мм) зашпательвать фасадной шпателькой Capalith Fassaden Feinspachtel. Аналогичные дефекты внутренних поверхностей выравнивать интерьерной шпателькой Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. Крупные дефекты и неровности следует исправлять подходящими ремонтными штукатурными растворами. Отремонтированные участки поверхности загрунтовать проникающей и укрепляющей грунтовкой Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Минеральные покрытия с плохой несущей способностью

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды под давлением или другим подходящим способом, затем обеспылить поверхность. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование минеральных оснований выполнить проникающей и укрепляющей грунтовкой Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.



Alpina Эластичная универсальная

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

Хранить в местах, недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация №579 по состоянию на сентябрь 2026 года

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель (потребитель) обязан самостоятельно проверять пригодность материалов для предполагаемой цели применения. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by

КОНТАКТ

ООО «Диском», 224704, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В вблизи д. Щебрин

тел.: +375 162 30 13 70
www.alpina-farben.by