Alpina Velours Effekt
(Альпина Велюр Эффект)

Декоративный водно-дисперсионный акриловый материал с шелковисто-матовым, бархатистым эффектом и перламутровым блеском для интерьеров.

ColorMix

ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

1,25 л.

Назначение:

Декоративное покрытие для индивидуального декоративного оформленияинтерьеров. Для создания завораживающих эффектных разноцветных шелковисто-матовых, бархатисто-перламутровых поверхностей.

Свойства:

– Колеруется в системе ColorMix
– Легко наносится и структурируется
– С бархатисто-перламутровым блеском
− Водоразбавляемый
− Стойкий к внешним повреждениям
– Хорошо поддается чистке с применением моющих средств

Пригодные подложки:

Поверхность предварительно должна быть окрашена в 1-2 слоя матовой интерьерной краской Alpina, заколерованной в цвет финишного покрытия.

Цветовые тона/ Колеровка:

База для колеровки белая. Наносится в базовом цвете и в колерованном виде.
Колеруется в системе ColorMix в 34 трендовых оттенка:
Amber 25, Amber 45, Blu 11, Blu 12, Blu 17, Citrus 25, Ginster 75, Grigio 12, Grigio 13, Grigio 14, Grigio 15, Grigio 16, Marrone 12, Marrone 14, Marrone 15, Marrone 16, Marrone 17, Pinie 20, Papaya 25, Siena 15, Siena 25, Siena 35, Rosso 19, Verde 11, Verde 14, Verde 15, Violetta 12, Violetta 13, Violetta 15, Violetta 16, Palazzo 105, Palazzo 145, Black, Lavendel 105.

Степень блеска:
шелковисто-матовая.

Инструмент / Температура / Нанесение:

Для первого слоя наносить материал, разбавленный до 20% водой валиком с ворсом 8-11 мм. Второй слой материала наносить и структурировать венецианской кельмой. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% между отдельными рабочими этапами необходимо соблюдать время высыхания 12 часов. Система высыхает через 24 часов после нанесения. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

1,25 л материала достаточно для нанесения 8-10 м² готового покрытия (при нанесении материала в 2 слоя с общим расходом ок. 110-140 мл/м²).

Структура покрытия / Разбавление:

1. Подготовка поверхности:
Подложки должны иметь ровную, гладкую поверхность. Для выравнивания подложки рекомендуется использовать готовые водно-дисперсионные финишные шпатлевки, например Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш). Впитывающие основания предварительно загрунтовать проникающей грунтовкой Alpina EXPERT. Предварительно необходимо нанести на подложку в 1-2 слоя акриловую матовую интерьерную краску Alpina, заколерованную в цвет финишного покрытия.
2. Декоративное покрытие:
Декоративное покрытие Alpina Velours Effekt наносится в 2 слоя. На всю поверхность равномерно нанести 1-й слой Alpina Velours Effekt, разбавленный до 20% водой, при помощи полиакрилового или полиамидного малярного валика с ворсом 8-11 мм. Перед нанесением второго слоя поверхность должна хорошо высохнуть (не менее 8-12 ч). Второй слой Alpina Velours Effekt нанести в неразбавленном виде при помощи венецианской кельмы (шпателем) из нержавеющей стали площадью захватки около 1 м.кв. и сразу структурировать кельмой круговыми движениями в форме восьмерки в разных направлениях с легким нажимом.

Alpina Velours Effekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным ровным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ. В зависимости от шероховатости, нанести на основание 1-2 слоя шпатлевкой Alpina EXPERT Feinspachtel Finish. После высыхания шпатлевки, поверхность отшлифофать и загрунтовать грунтовкой Alpina EXPERT.

Известково-цементные штукатурки:
Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund два раза (мокрое по мокрому). Для грунтования можно также использовать концентрат грунтовки Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Гипсовые и дисперсионнеые шпатлевки, гипсокартон:
зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать грунтовкой Alpina EXPERT.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматировать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina EXPERT Fassadenweiss разбавленной максимум 5 % воды.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды.
Поверхности с плесенью и грибкоми очистить влажной щеткой и скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку Alpina EXPERT. Выполнить предварительную окраску краской Alpina Кухня и Ванная. При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя в соответствии с инструкцией производителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать фасадными шпатлевками. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Einlassgrund или Alpina EXPERT TiefGrund-Konzentrat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигменты, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС менее 30 г/л.

Утилизация отходов:

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация по состоянию на июнь 2025 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.