

Alpina Керамическая суперпрочная

Шелковисто-матовая интерьерная краска для поверхностей с интенсивными нагрузками.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 0,9л; 2,5 л; 5л; 10 л

База 3: 0,85л; 4,7л (после колеровки 0,9л; 5л)

Назначение:

шелковисто-матовая водно-дисперсионная акриловая краска для получения белых и цветных, устойчивых к механическим повреждениям и многократному мытью с использованием моющих и дезинфицирующих средств декоративно-защитных интерьерных покрытий стен и потолков. Обладает высокой кроющей способностью, универсальной совместимостью с большинством окрашиваемых минеральных поверхностей. Прекрасно сохраняет фактуру рельефных обоев. Обладает экономичным расходом. Краска удобна в нанесении, легко и ровно распределяется по окрашиваемой поверхности. Покрытие не впитывает загрязнения и легко очищается (после полного высыхания в течение 14-21 дня). Водоразбавляемая, без растворителей и неприятного запаха. Для стен жилых и офисных помещений.

Свойства:

- Высокая износостойкость: 1 класс влажного истирания
- Быстрый набор твердости
- Особо стойкая к мытью
- Экстрапрочное покрытие
- Легко наносится валиком или краскопультом
- Высокая укрывистость и экономичный расход
- Высокопаропроницаемая
- Экологически чистая, без растворителей

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки

- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки и шпатлевки
- бетон
- старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

Не пригодна для окраски поверхностей, подверженных длительному воздействию воды.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,

База 3: прозрачная

База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную специальными колорантами для ручной колеровки. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, второй слой можно наносить через 8 часов. Полное высыхание завершается через 24 часа.

При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C, а также не выше +30°C.

Дополнительные информации: www.alpina-farben.by

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком, кистью или краскораспылителем. Перед использованием материал необходимо тщательно перемешать. Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя. Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 часов.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколоровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 80м² (ок. 80мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

Грунтовочное покрытие:

грунтовки Alpina (Alpina EXPERT) в соответствии с рекомендациями по их применению.

Финишное покрытие:

материал Alpina Керамическая суперпрочная без разбавления (допускается разбавление максимум 5% воды только для 1-го слоя).

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.



Alpina Керамическая суперпрочная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT). Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать два раза грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) (мокрое по мокрому). Для грунтования можно также использовать специальные грунтовки с биоцидными добавками.

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) в соответствии с рекомендациями по их применению.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Керамическая суперпрочная** разбавленным водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

Покрываются лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Керамическая суперпрочная** разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионным **грунтовками Alpina (Alpina EXPERT)**

Покрываются с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шпателем или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать специальные грунтовки **против плесени**. При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозолей.

Рекомендации по эксплуатации поверхности:

Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Готовое покрытие можно очищать водным раствором неабразивных моющих средств с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после покраски. После очистки поверхность необходимо протереть микрофиброй, смоченной чистой водой.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация по состоянию на апрель 2025 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО "Дискон", 224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин
тел.: +375 162 301370 ; e-mail: info@alpina-farben.by